

Poussier de coke d'origine métallurgique utilisé comme régulateur de corrosion dans les systèmes de protection cathodiques au moyen d'anodes.

| Composition | |
|--------------------|------------|
| Composant | Taux (max) |
| Cendre | 15,28 % |
| Soufre | 00,68 % |
| Eléments volatiles | 01,20 % |

| Granulométrie | |
|----------------|---------|
| Dimension (mm) | Taux |
| Inférieur à 01 | 78,30 % |
| Entre 01 et 10 | 21,70 % |
| Supérieur à 10 | 00,00 % |

Conditionnement: en sac de 25 Kg

